Produktinformation
Maroquin Anilin-Lederfarben
Art.-Nr. 38222XXX

Diese Farben sind speziell für das Färben von vegetativ gegerbten Ledern geeignet. Mit den 10 verfügbaren Farben lassen sich fast alle gängigen Farbtöne herstellen.

MISCHEN VON FARBEN:
Farbvariaten werden erzielt, indem man zur Basisfarbe eine kleine Menge einer entsprechenden Kontrastfarbe hinzugibt.
Die Farbintensität ergibt sich aus der Stärke der angemischten Lösung. Es wird jedoch davon abgeraten, eine zu große Veränderung anzustreben. Statt dessen sollte mit einer anderen Basisfarbe noch einmal neu begonnen werden.

HERSTELLEN DER FARBLÖSUNG:
Zum Herstellen einer Lösung vermischen Sie zunächst eine Menge Pulver mit kaltem Wasser, so dass eine Paste entsteht. Dann geben Sie so viel kochendes Wasser hinzu, bis die gewünschte Verdünnung erreicht ist. Ist die Lösung zu konzentriert, erscheint ein „Bronze“-Effekt.

EINFÄRBEN DES LEDERS:
Sobald Ihre Farblösung fertig ist, füllen Sie die gewünschte Menge in ein flaches Gefäß.
Tauchen Sie nun einen Lederpinsel (Wollpinsel) – Art.-Nr. 6146-XXX in die Lösung und tragen die Farbe in breiten, parallelen und gleichmäßigen Strichen auf das Leder auf, wobei jeder Strich den vorangegangenen leicht überlappen sollte. Falls nötig, können Sie, nachdem die erste Farbschicht getrocknet ist, das Leder um 90° drehen und eine zweite, weniger nasse, Schicht auftragen, um einen gleichmäßigeren Auftrag zu erhalten.

Nachdem die Farbe vollständig getrocknet ist, fixieren Sie sie mit **Maroquin Fixativ** (Art.-Nr. 3865-001).

SICHERHEITSHINWEISE:

Persönliche Hygiene: Denken Sie daran, dass Farben Chemikalien sind und mit Vorsicht, Respekt und Verstand verwendet werden sollten. Der wichtigste Punkt zur Vermeidung von Gefahren ist ein hohes Maß an persönlicher Hygiene. Farben können mehr oder weniger staubig sein. Obwohl heutige Standards in der Regel sehr hoch sind, so sind Vorsichtsmaßnahmen gegen Staub dennoch unerlässlich. Seien Sie vorsichtig bei der Anwendung und vermeiden Sie Staubbildung.
Wenn Sie mit Farben arbeiten, tragen Sie Schutzhandschuhle und möglichst eine Schürze, und waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie essen, trinken, rauchen oder die Toilette aufsuchen.
Zum Entfernen von Farbflecken auf der Haut verwenden Sie keine scharfen Reiniger wie z. B. Bleiche; nehmen Sie handelsübliche Seife und spülen Sie sie mit viel fließendem Wasser ab.

VORSICHT: **VERMEIDEN** Sie Kontakt mit Haut und Augen. Farben reizen die Augen. Bei Augenkontak mit reichlich Wasser spülen. Falls die Reizung bestehen bleibt, konsultieren Sie einen Arzt.
NICHT einatmen oder einnehmen. Sollte dies dennoch passieren, behandeln Sie symptomatisch.

Allergien:	Für einige Personengruppen kann die Möglichkeit einer allergischen Reaktion, die zu einer Hautzentzündung führt, nicht ausgeschlossen werden. Dies ist jedoch nicht der Farbe geschuldet, und das Risiko kann durch etwas Übung aufgehoben werden. Menschen, die auf solche Probleme empfindlich reagieren, sollten generell das Arbeiten mit solchen Produktion vermeiden.
Erste Hilfe:	Bei Hautkontakt den betroffenen Bereich gründlich mit Wasser und Seife waschen. Bei Augenkontakt die Augen mit reichlich Wasser ausspülen; bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.
Feuer:	Farbpulver entzünden sich generell nur schwer, aber wenn sie sich in einem Feuer befinden, schwelen und brennen sie, und schädliche oder brennbare Dämpfe können freigesetzt werden. Feuer kann mit Wasserdampf, Schaum, Kohlendioxid oder Trockenpulver-Feuerlöscher gelöscht werden.
Lagerung	Trocken und kühl lagern.
Verschütten	Verschüttetes Material unverzüglich beseitigen; aufkehren (vorsichtig, um Staub zu vermeiden, aber gründlich) und den Bereich gründlich mit reichlich klarem Wasser abwaschen.

BITTE BEDENKEN SIE, DASS FARBEN CHEMIKALIEN SIND!!!

HANDELSNAME	**CHEMISCHE FAMILIE**
Maroquin Anilin-Lederfarbe	1. Azofarbe 2. Azofarbe 3. Gemisch aus säurehaltigen Farben & synthetischem Gerbmittel 4. Azo Farbstoffe 5. Triarylmethan-Farbstoff 6. Gemisch aus säurehaltigen und Direktfarben 7. Azofarbstoffe 8. Gemisch aus Dianisidin-Farbstoffen 9. Azofarbstoff 10. Azo/Stilbene-Farbstoff

Hinweis: Die bereitgestellten Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß und korrekt; für die abgegebenen Empfehlungen oder Vorschläge übernehmen wir jedoch keine Gewähr, da die Nutzungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Schmedt GmbH & Co. KG • Dwengerkamp 1 • D-21035 Hamburg • www.schmedt.de
Telefon: 040 / 734 744-0 • Fax: 040 / 734 744-30 • E-Mail: info@schmedt.de

Schmedt®
The World of Bookbinding