Technisches Datenblatt

Umschlagkarton Art.-Nr. 1171-XXX)

Parameter	Daten	Maßeinheit	Methode
Flächengewicht	300	g/m²	
Prägung	einseitig ledergenarbt		
Dicke	380	µm	ISO 534
Relative Dicke	127	µm / 100 g/m²	ISO 534
Cobb (Wasseraufnahme)	25	g/m² / 60 Sek.	ISO 535
Kugelschreiber & Tinte	kein Verlaufen	Tinte Nr. 3	MEN 3306
Pillingfestigkeit	16	no. Wax	Dennison-Methode
Feuchtigkeit	50	%	Feuchtigkeitsmesser
pH-Wert	7		ISO 6588 Kaltextraktion
Opazität	> 96	%	ISO 2471
Weiße (Farbe 000)	123		CIE-Weiße

Schmedt GmbH & Co. KG • Dwengerkamp 1 • D - 21035 Hamburg • www.schmedt.de
Telefon: 040/ 734 744-0 • Telefax: 040/ 734 744-0 • E-Mail: info@schmedt.de